


LADRILLO PORTANTE 30X12 CELDA CIRCULAR



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones	Largo		Ancho		Alto	
		29,0 cm		12,0 cm		9,0 cm
Tolerancia Dimensional	± 4 mm		± 3 mm		± 2 mm	
Color	TERRACOTA (Según muestras)		El color varía dentro una gama similar a la que se observa en la foto de aplicación.			
Textura	LISA POR SUS CUATRO (4) CARAS					
Paredes (Mínimo)	27 mm	Tabiques (Mínimo)	23 mm	Radio Celdas	± 33 mm	
Peso/Unidad	4,5 Kg/Un.					
Peso/m ²	149,85 Kg/m ²					
Rendimiento con dilatación de 1 cm.	33,3 Un/m ²					
Aplicación	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL - Muros de Mampostería Reforzada - Muros divisorios - Muros a la vista					
Clasificación	Tipo PV		Unidad de Mampostería de Perforación Vertical			
	Promedio 5 Unidades			Individual		
Resistencia a la compresión - Mínima	29,8 MPa (298 Kgf/cm ²)			24,7 MPa (247 Kgf/cm ²)		
Absorción de Agua - Máxima	11%			13%		
Normas Aplicadas	AIS		NSR 10 Título D			
	ICONTEC		NTC 4205-1, NTC 4205-3			
	ASTM		C56, C212, C216			

Recomendaciones de Almacenamiento:

Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.

Recomendaciones de diseño e Instalación:

En la aplicación (diseño y construcción) de los muros de mampostería estructural o muros portantes, se deben cumplir los requisitos de la **NSR 10 TITULO D - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL**.

En la aplicación como muros divisorios y de fachada se deben cumplir los requisitos de la **NSR10 Capítulo A.9 Elementos No Estructurales**, en su diseño y anclaje a la estructura.

Para su construcción seguir las recomendaciones de Santafé.

ES NATURAL QUE EL TONO GENERAL DEL LADRILLO VARIE LIGERAMENTE ENTRE DIFERENTES LOTES DE PRODUCCIÓN.

Para obtener una mayor homogeneidad de tono de un lote en la fachada, se recomienda tomar las piezas para el muro de diferentes estibas a la vez, 3 o 4, para conseguir la mezcla del producto.

Durante la construcción se procurará mantener el muro lo más limpio posible, esto facilitará la limpieza posterior.

Para una correcta y eficiente aplicación seguir las instrucciones de SANTAFÉ.

Recomendaciones de lavado:


Se deben seguir las recomendaciones del *Manual de Lavado de SANTAFÉ*.

El muro deberá estar seco. En la solución de lavado **NO USAR ACIDO MURIÁTICO NI ÁCIDOS FUERTES, se deben utilizar ácidos débiles como el ácido nítrico, NO pueden estar compuestas con altas concentraciones del ácido recomendado**, para su aplicación, previamente se deben retirar los excesos de mortero y polvo, y **pre humedecer el muro** (asi se reduce la penetración del ácido de la solución de lavado en la pieza de arcilla). Después de refregar el muro con la solución de lavado, esta se debe retirar con abundante agua.

Siempre se debe verificar con ensayos previos la efectividad de la solución de lavado.

ACCESORIOS - Piezas complementarias.

LADRILLO PORTANTE 30x12 CELDA CIRCULAR



Nota: Consulte disponibilidad de este accesorio

	Vo. Bo. OPERACIONES	Vo. Bo. CALIDAD	Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARO: Area Técnica Comercial			
REVISO:			
FECHA: Enero de 2.017			